



PRIM-SM

PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA PARA INTERIORES E EXTERIORES

DEFINIÇÃO TÉCNICA

Primário de aderência pronto a aplicar, para alisar betonilha e massas autonivelantes em superfícies porosas de base cimentícia.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO

Resina acrílica dispersada e vários aditivos. O líquido é de cor azul.

SUPERFÍCIES ADMITIDAS

Betão poroso e betonilha de cimento
Betão aligeirado
Massas autonivelantes.

DOCUMENTOS DE CONSULTA

NF-DTU
Especificações técnicas deste produto
Certificado CSTB de produtos associados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Densidade: 1
Matéria Seca: 13,3 (aproximadamente 1%)
pH: 7,6

RENDIMENTO

100 a 150 g/m² dependendo da porosidade da superfície.

EMBALAGEM

Sacos de 5 e 25 l.

ARMAZENAGEM

12 meses na embalagem de origem, não aberta, ao abrigo da geada e do calor.

PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA PARA INTERIORES E EXTERIORES

VANTAGENS

- Regula e veda superfícies absorventes
- Pronto a aplicar secagem rápida
- Aparecimento de bolhas reduzido

DICA DE APLICAÇÃO

O PRIM-SM deve ser bem agitado para obter o melhor comportamento.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES

A temperatura de aplicação deverá ser entre 5°C a 30°C. Não aplicar sob luz direta do sol. Não aplicar em superfícies quentes ou congeladas ou se houver risco de geada nas horas seguintes à aplicação. Não aplicar em pavimentos de anidrite ou suportes hidráulicos pouco porosos. A ficha de segurança está disponível em www.quickfds.com, ler antes de usar.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

A superfície deverá cumprir com as normas do sistema, ou seja, deverá estar limpa, seca e isenta de qualquer resíduo que impeça a boa aderência.

APLICAÇÃO

Agitar a embalagem para misturar a solução. Reaplicação após 30 minutos no mínimo e 2 horas no máximo. Aplicar com o auxílio de uma trincha ou rolo, impregnando a superfície e evitando excessos. Deixe o produto secar antes de prosseguir com o seu trabalho. Lave as suas ferramentas em água enquanto o produto ainda está em fresco.

